

BD免震墓石プロ 墓石用弾性接着剤



耐震

速硬化

333ml
プラスチック カートリッジ

グレー ブラック



BD免震墓石プロ

耐震性

十勝・中越・兵庫南部地震
耐震実験異常なし

耐候性

メタルハライドメーター耐候性試験
10000 hr 照射異常なし

AICA アイカ工業株式会社

特 徴

- 各種石材に対する接着剤及び目地部のシールに優れた性能を発揮します。
- 耐震性・耐衝撃性・耐水性・耐候性に優れています。
- 一液速硬化型で、作業の短縮化がはかれます。
- セメント・砂・水等を使用しないので、作業が簡単でスピードアップがはかれます。
- 石材の溝掘り加工・ハツリ等の作業が不要です。
- 冬季など低温時の作業性・硬化性に優れています。
- 肉やせ・発泡がなく、使用時の臭いの発生が少ないタイプです。

馬 体形状 JISK7113に規定するダンベル状2号
養生：23℃×50%RH 1週間

	比重 (g/cm ³)	1.54
	粘度 (Pa·s) 1rpm	2904
性 状	BS型#7/23℃ 10rpm	410
	不揮発分 (%)	98.0
	皮張り時間 (min)	20~30
引張り強さ	初期破断応力 (N/mm ²)	0.56
	標準破断応力 (N/mm ²)	1.39
	耐水破断応力 (N/mm ²)	0.82
皮膜物性	伸び (%)	183
	破断応力 (N/mm ²)	1.62

- 下地の油やほこり、サビなどの汚れを取り除き、よく乾燥させます。
- 目地充てんの場合は、必要に応じマスキングテープ（養生テープ）を目地際に沿うように貼ります。
- カートリッジのノズルをナイフなどでカットします。目地充てん用には、目地幅よりやや小さめにカットします。次に、ノズル口からドライバーなどを差込み、内側のアルミ防湿膜を破り、大きく広げます。
- カートリッジガンにカートリッジをセットし、塗布または充てんします。
※本品は湿気硬化型のため、非多孔質面同士では内部が硬化しなかったり、大幅に硬化が遅れることがあります。必ず片面は多孔質面にするか、全面塗布を避けて線状又は点状塗布をしてください。
- 接着の場合は、塗布後すみやかに貼り付けます。充てんの場合は、必要に応じてすみやかにヘラで表面を平滑に仕上げます。
※弾性接着剤としての性能を十分に発揮させるためには、接着剤層の厚みが1~3mmとなるように施工してください。
※器具類に付着したものは、硬化する前に有機溶剤で拭き取ってください。
※必ず5~35℃の温度内で作業し、降雨・降雪時の使用は避けてください。

注 意

- 一度開封した接着剤は、できるだけ使いきるようにしてください。万一、使い残した場合は、ノズル先端を厚手の粘着テープ等で完全に密封してください。
- 皮膚や衣服に付着しないように保護具を着用してください。付着した場合は、すぐに拭き取ってください。
- 保管は乾燥した冷暗所で行ってください。